

Алег Трусаў,

кандыдат гістарычных навук

ГРАФІКА ДАЎНІХ МУРОЎ

3 гісторыі будаўнічай тэхнікі ў манументальным дойлідстве Беларусі эпохі феадалізму

Гісторыя будаўнічай тэхнікі — самастойная галіна архітэктурна-археалагічнага вывучэння манументальнага дойлідства. Яна адлюстроўвае ўвесь працэс узнікнення і развіцця мураванага дойлідства на Беларусі.

ДОЙЛІДСКАЯ АРГАНІЗАЦЫЯ

Дойлідская арганізацыя, альбо будаўнічая арцель, — карпарацыйнае аб'яднанне сярэднявечных рамеснікаў, якія ўзводзілі манументальныя збудаванні. На тэрыторыі Беларусі самастойныя будаўнічыя арцелі дзейнічалі з XII да XVII стст. Як правіла, яны складаліся з дзесяткаў (да 30 чалавек) высокакваліфікаваных муляраў і цесляў, якія рабілі стаярку. У XII ст. у склад арцелі ўваходзілі яшчэ майстры, якія выраблялі плінфу і нарыхтоўвалі вапну. Майстры-цагельнікі сваю прадукцыю мецілі спецыяльнымі знакамі альбо клеймамі, што сведчаць пра мясцовыя традыцыі і сувязі паміж гэтымі арганізацыямі.

У XII—XIII стст. існавалі як манастырскія, так і княжацкія будаўнічыя арцелі. Кіравалі імі вопытныя майстры, якія адрозніваліся ад пазнейшых архітэктараў тым, што былі як практантамі, так і выканаўцамі. Толькі з XVIII ст. архітэктар стаў праектаваць, а інжынер-будаўнік выконваць.

У XII ст. на тэрыторыі Беларусі працавала некалькі самастойных будаўнічых арцеляў. З іх у Полацкай зямлі былі полацкая і віцебская. Полацкую арцель заснавалі на пачатку стагоддзя кіеўскія майстры, якія збудавалі Вялікі сабор Бельчыцкага манастыра, а ў Віцебску ў сярэдзіне XII ст. Благовещанскую царкву — візантыйскія майстры, якіх прывезлі з сабой полацкія князі¹.

Цяпер толькі ў Полацку вядомы 10 архітэктурных помнікаў, пабудаваных полацкай будаўнічай арцеллю. Да нас дайшло імя полацкага майстра Іаана, які пабудаваў Спасавую царкву Ефрасінеўскага манастыра. Ён стварыў помнік вежападобнага тыпу. Кілепадобная форма арака і скляпенняў, выкарыстанне кагошнікаў у аснове барабана вылучае Спасавую царкву сярод усіх іншых у тагачаснай Кіеўскай Русі. Віцебскія майстры ўзвялі асноўны аб'ём царквы ў Навагрудку, але завяршылі яе (прыбудова галерэі) полацкія. У канцы XII ст. манументальнае будаўніцтва ў Полацкай зямлі спынілася. У гэты час полацкія дойліды заклалі асновы мясцовай архітэктурнай школы ў Смаленску і ўдзельнічалі ў будаўніцтве ноўгародскіх храмаў.

З дапамогай палачан (асабліва цагельнікаў) у другой палове XII ст. была створана самастойная будаўнічая арцель у Гродзенскім княстве. Нам вядома 6 манументальных пабудоваў у Гродне і адзін храм (не закончаны) у Ваўкавыску, створаны рукамі гродзенскіх рамеснікаў.

З другой паловы XIII ст. на тэрыторыі Беларусі акрамя культурных і грамадзянскіх будынкаў з каменю і цэглы ўзнікае мноства абарончых збудаванняў. Гэта каменныя абарончыя вежы, якія часта называюцца вальнскімі, і магутныя мураваныя замкі. Пераход да новай будаўнічай тэхнікі выклікаў патрэбу ў прафесійных дойлідах з іншых краёў. Так, вальнскі дойлід Алекса ў 1276 г. залажыў крэпасць Камянец на р. Лясной. Мяркуюць, што ён у 1271—89 гг. пабудаваў Камянецкую вежу ў драўляным замку.

У XIV ст. тэрыторыя Беларусі ўвайшла ў склад Вялікага княства Літоўскага. З гэтых часоў да канца XVIII ст. будаўнічая тэхніка Літвы і Беларусі амаль не адрозніваецца, бо арцелі вандравалі па краіне без усялякіх абмежаванняў. На першую палову XIV ст. прыпадае будаўніцтва шматлікіх мураваных замкаў — надзейнага шчыта супраць крывацкай навалы. Паколькі сваіх майстроў не хапала, запрашалі замежных. Па запрашэнню князя Гедыміна ў 30-ых гадах XIV ст. прыехалі паўночнамясцкія (ганзейскія) майстры. Магчыма, што яны ўдзельнічалі ў будаўніцтве Лідекага замка².

У XIV—XVII стст. колькасць членаў будаўнічых арцеляў (асабліва занятых на абарончых збудаваннях) павялічылася, часам да 100 чалавек і болей. Напрыклад, у 1497 г. на будаў-

ніцтве Вострай брамы ў Вільні пад кіраўніцтвам майстра-архітэктара працавала 16 майстроў-муляраў, 96 рамеснікаў, якія ім дапамагалі, 48 цесляў, 300—400 падсобных работнікаў і 36 фурманаў, кожны з паркай коней³.

У познім сярэднявеччы майстры, якія выраблялі цэглу і дахоўку, выйшлі з будаўнічых арцеляў, працавалі самастойна і прадавалі сваю прадукцыю непасрэдна заказчыку. Поруч з вандроўнымі арцелямі спачатку ў вялікіх дзяржаўных, а потым і ў прыватнаўласніцкіх гарадах ствараюцца цэхі муляраў. Першыя (магчыма, і будаўнічыя) цэхі з'явіліся на Беларусі з сярэдзіны XVI ст.⁴

Цэхавыя рамеснікі падзяляліся на ўласна майстроў, чаляднікаў (падмайстраў) і вучняў. Тэрмін авалодання рамясствам у кожным цэху быў розны, напрыклад, у цесляў Мінска ён працягваўся 4 гады. Потым вучня пераводзілі ў чаляднікі і ён працаваў у майстра яшчэ 3—4 гады. Чаляднікі накіроўваліся ў так званую «вандроўку» — працу ў іншых гарадах на 1,5—3 гады. Прыбыўшы з «вандроўкі», чаляднік здаваў экзамэн. У мінскіх цесляў ён складалася з дзвюх частак: рабілі канструкцыю даху пад дахоўку, а потым унутраную лесвіцу ў жылым будынку. Акрамя ўмення вырашаць тэхнічныя задачы, абумоўленыя працэсам вытворчасці, прэтэндэнт на званне майстра павінен быў паказаць свае архітэктурна-мастацкія здольнасці⁵.

З XVI ст. у беларускіх гарадах разам з цэхамі пачынаюць працаваць сапраўдныя архітэктары са спецыяльнай адукацыяй. Іх часта запрашалі з-за мяжы. Напрыклад, у 80-ыя гады XVI ст. Мікалай Радзівіл («Сіротка») запрасіў у Пясвіж італьянскага архітэктара Джывані Марыю Бернардэні, які распачаў будаўніцтва новага бастыённага замка. Такія архітэктары — вольныя майстры — звычайна стаялі па-над цэхамі і абслугоўвалі толькі заможных магнатаў. Да канца XVIII ст. з імі працавалі і вандроўныя арцелі, на чале якіх былі майстры-самувукі. Так, Магілёўскую ратушу ў 1679 г. пачаў будаваць майстар Феска, а ў 1681 г. да яго далучыўся майстар Апанас. Ратушную вежу пабудавала арцель майстра Ігната⁶.

У XVIII—XIX стст. з прычыны падзелу работ паміж архітэктарамі і будаўнікамі-практыкамі рамкі дзейнасці будаўнічых арцеляў звужаюцца, і яны паступова знікаюць.

МУРОЎКА

Муроўка — размяшчэнне камянёў, каменных блокаў альбо цаглянаў у пэўнай сістэме, якая вызначаецца малюнкам швоў на паверхні сцяны. Тэхніка муроўкі — заўжды паказчык узроўню развіцця будаўніцтва. Яе ўдасканаленне, змена ў ёй розных тыпаў цэглы, сістэм перавязкі цаглін паміж сабою дазваляюць стварыць дакладную шкалу для датавання помніка архітэктурны. Калі фасад будынка не быў атрыкаваны, малюнак муроўкі з'яўляўся асноўным фактарам паліхроміі ў манументальным дойлідстве.

Дэкаратыўныя ўласцівасці старажытных будаўнічых матэрыялаў і тэхніка іх апрацоўкі абумовілі развіццё арнаментальных матываў у манументальным дойлідстве Беларусі XI—XVI стст. Арнаменты, якія раскрываюць структуру рэчы, называюцца структурнымі, у адрозненне ад матываў, якія адлюстроўваюць прыродныя формы⁷. Структурны арнамент кожнага тыпу муроўкі дапамагае вызначыць архітэктурны стыль, а таксама высветліць паходжанне сістэмы муроўкі, этапы яе эвалюцыі, арэал распаўсюджвання і час выкарыстання. Усе тыпы муроўкі, якія існавалі на Беларусі, можна падзяліць на тры вялікія групы: мяшаная (з камянёў і цэглы); цагляная; каменная (з валуноў альбо абчасаных блокаў).

Першы мураваны будынак на Беларусі — полацкая Сафія (сярэдзіна XI ст.) збудаваны ў тэхніцы мяшанай муроўкі (opus mixtum). Гэта — чаргаванне радоў палых камянёў са сляямі плінфы, што звязвала ўсю канструкцыю. Амаль квадратная форма плінфы перашкаджала добра перавязваць швы. Таму на фасад выходзіў адзін рад цэглы, а тарцы плінфаў з прамежкавых радоў былі крыху «заглыблены» ў мур. Звонку

Люблін. Фрэска «Тайная вячэра» ў алтарнай частцы Троіцкай капліцы, 1418. Дахі некаторых будынкаў накрыты паўцыркульнай дахоўкай. (Паводле В. Церашчатавай).




Мсціслаў. Паліваная дахоўка. Другая палова XVII ст.—першая палова XVIII ст.




Крэўскі замак. Гатычная нервюрная цэгла. XIV—XV ст.

Пліткі падлогі з Пінска. (Паводле Т. Раўдзінай).



Муроўкі: 1) «opus mixtum»; 2) «opus incertum»; 3) «са схаваным радам»; 4) дэкарэтыўная мяшаная муроўка; 5, 6) дэкарэтыўныя раўнарадныя муроўкі; 7, 8) лусковыя муроўкі; 9, 10) балтыйскія муроўкі; 11) «grand appareil»; 12, 13) мяшаныя муроўкі; 14) гатычная муроўка; 15) дэкарэтыўная гатычная муроўка; 16, 17) рэнесансавыя муроўкі; 18) галандская муроўка.



гэтыя рады прыкрываліся цамяначнай рошчынай, прычым таўшчыня яе палоскі дасягала 15-20 см. Такая сістэма перавязкі плінфы атрымала назву муроўкі са схаваным, альбо ўтопленым, радам.

Муроўка са схаваным радам характэрная для полацкай архітэктурнай школы XII ст. Плінфа набывае прамавугольную форму, і канструкцыйная патрэба заглыбляць рады знікла. Засталася толькі дэкарэтыўная функцыя. Звонку камяні ўжо не клаліся, яны сустрэкаюцца часам усярэдзіне цаглянага мура.

Мінскі храм пабудаваны, верагодна, у XII ст.— у тэхніцы чыстай каменнай муроўкі (grand appareil), калі ў сярэдзіне мур забудоўвалі камянямі, а вонкавую паверхню абкладвалі невялікімі прамавугольнымі блокамі вапняку. Такая муроўка мае назву opus incertum, ці mur emplekton⁸. Найбольш блізкія ёй аналагі прасочваюцца ў раманскім дойлідстве.

Тэхніка дэкарэтыўнай мяшанай муроўкі вызначае віцебскую Благовешчанскую царкву XII ст. Яе мury складзены з добра абчасаных і падагнаных каменных блокаў, рады якіх адзяляюцца адзін ад аднаго двума радамі плінфы. Звонку фасады былі атынкаваны тонкім слоём тынкоўкі— заціркі, потым іх паверхня разбівалася белымі валпаватымі палоскамі (таўшчынёй каля 1,5 см) на русты адпаведна памерам каменных блокаў. Аналагічная сістэма муроўкі, але менш дасканалая, ужыта пры будаўніцтве Барысаглебскай царквы XII ст. у Навагрудку. Такі ж прыём, але крыху зменены, выяўляецца ў архітэктурных іншых землях Кіеўскай Русі.

У другой палове XII ст. гродзенскія дойліды распрацавалі арыгінальную дэкарэтыўную раўнарадную муроўку. Асноўная


частка муроў рабілася з плінфы, як і пры звычайнай раўнараднай муроўцы. Акрамя плінфы вонкавую паверхню фасадаў аздаблялі рознакаляровыя шліфаваныя камяні, паліваныя місы (Ніжняя царква) і пліткі, з якіх выкладаліся розныя крыжападобныя фігуры. Інтэр'еры храмаў, як правіла, не распісваліся фрэскамі, а ўяўлялі сабой роўную паверхню з плінфы і ружовай цамяначнай рошчыны. На гэтым фоне эфектна вылучаліся круглыя гарлавіны галаснікоў, умураваныя ў верхнія часткі скляпенняў і сцен. Тураўскі храм XII ст. і пабудаваны ў тэхніцы раўнараднай муроўкі, якая ў літаратуры атрымала назву кіеўскай.

З XIII да XVI стст., а ў абарончым дойлідстве да сярэдзіны XVII ст. для асноўных муроў ужывалася лусковая (двухпанцырная) канструкцыя, калі з цэглы альбо спецыяльна падабраных камянёў выкладалі вонкавыя паверхні (шчокі), а прамежкі паміж імі забудоўвалі кавалкамі цэглы і дробным каменем.

Балтыйская, альбо вендская, муроўка (чаргаванне двух, радзей трох лажкоў і тычка) уласціва беларускаму дойлідству другой паловы XIII— сярэдзіны XIV стст. У першай палове XIV ст. бытавала чыстая каменная муроўка.

На працягу XIV—XVIII стст. у беларускай архітэктурцы можна прасачыць развіццё мяшанай муроўкі з вялікіх і сярэдніх валуноў і буйнапамернай цэглы. У XIV ст. каменныя клыны, якія замацоўвалі асноўныя камяні, паступова змяняюцца цаглянымі. У XVI ст. практыкаваліся два тыпы мяшанай муроўкі. У адным выпадку гэта— суцэльныя рады камянёў, раздзеленыя цэглай, у другім— валуны, хаатычна раскіданыя па ўсёй паверхні цаглянай муроўкі, вонкавая паверхня якой складзена

Гальшанскі замак. Рэканструкцыя падлогі. Канец XVI ст.—пачаток XVII ст. Раскопкі І. М. Чарняўскага.



з тычкоў. На пачатку XVII ст. мяшаная муроўка ўжываецца падчас будаўніцтва сутарэнняў, цокаляў і падмуркаў, з сярэдзіны гэтага стагоддзя — толькі падмуркаў.

Сістэма муроўкі, у якой чаргуюцца тычок і лажок, завецца гатычнай. У архітэктуры Беларусі яна пануе з сярэдзіны XIV да сярэдзіны XVI стст., а потым суіснуе разам з іншымі сістэмамі. З XV ст. вылучаецца дэкаратывная гатычная муроўка, якая выкарыстоўвае перапаленную цэглу — клінкер. З такой цэглы, цёмна-сіняга, амаль чорнага колеру, выкладалі розныя ўзоры. Найбольш пашыраныя былі малюнкi ў выглядзе рамбінчэй сеткі. Часам з перапаленай цэглы на фасадах культурных будынкаў выкладалі крыжы (Сычковіцкая царква) альбо ў муроўку ўключалі гарматныя ядры (касіёл у Камаях). Адзін з беларускіх храмаў канца XV — пачатку XVI стст. — царква ў Кодне — цікавы ўстаўкай на галоўным фасадзе з каляровай і пазалочанай паліванай кафлі з выявамі святых⁹.

У сучаснай літаратуры гатычная муроўка мае яшчэ некалькі назваў. Польскія даследчыкі часта называюць яе польскай. У Польшчы яна знікае ў XVI ст., але час ад часу сустракаецца і ў XVIII ст. У гісторыі рускай архітэктуры гатычную муроўку называлі старарускай. У Расіі яна прымянялася з другой паловы XV да сярэдзіны XIX ст. і пазней.

Каменная муроўка XIV—XVI стст. арміравалася драўлянымі брусамі. Яны дапамаглі пазбегнуць утварэння шчылін і ўсадкі збудавання пры слабым грунце. У XVII ст. драўляную арматуру замянілі металічныя связі.

Рэнэсансавая муроўка (чаргаванне радоў тычкоў і лажкоў) з'яўляецца з другой паловы XVI ст. У звычайным, больш распаўсюджаным яе варыянце месцы цагляных лажкоў супадаюць па вертыкалі. У XVII ст. азначаўся і крыжовы варыянт гэтай муроўкі, калі швы стыкаў лажкоў знаходзяцца адзін пад адным толькі ў кожным пятым радзе цэглы.

Галацкая муроўка, што грунтуецца на чаргаванні радоў з адных тычкоў з радамі, дзе тычок змяняецца лажком, зрэдку назіраецца ў XVII ст. Яна зафіксавана даследчыкамі на фасадах замка ў Смалянах і палацавага комплексу ў Ружанах¹⁰. У XVI—XVII стст., асабліва ў фартыфікацыйным будаўніцтве, карысталіся чыстай тычковай муроўкай.

З другой паловы XVI ст. фасады будынкаў, як правіла, поў-

насцо атынкоўваюцца, і малюнак муроўкі не чытаецца. Гэта прывяло да адраджэння раўнараднай муроўкі, дзе няма ніякай паслядоўнасці ў чаргаванні тычкоў і лажкоў. Напрыклад, усе помнікі магілёўскай архітэктурнай школы другой паловы XVII ст. маюць раўнарадную муроўку фасадаў.

Узнаўленне розных тыпаў муроўак адбываецца ў XIX — пачатку XX стст., найбольш у архітэктуры рамантызму, псеўда-і неаготыкі, мадэрну.

ЦЭГЛА

У наш час цэгла — адзін з асноўных будаўнічых матэрыялаў. Цэгла вынайджена ў краінах Усходу, што не мелі такіх будаўнічых матэрыялаў, як дрэва і камень. У Еўропу яе прывезлі рымляне, але ў рымскай архітэктуры яна не запанавала, бо згодна з грэчаскай традыцыяй прызнавалі камень і тынкоўку.

У раннім сярэднявеччы вытворчасць цэглы ў Еўропе надоўга спынілася, і яе выраблялі толькі ў Візантыі, зберагаючы рысы рымскай будаўнічай тэхнікі, у тым ліку квадратную форму цагляны і невялікую яе таўшчыню.

З Візантыі цэгла ў X ст. прыйшла ў Кіеўскую Русь, дзе стала называцца «плінфа». На тэрыторыі Беларусі плінфа вядома з сярэдзіны XI ст., калі з яе ўзвалі Полацкую Сафію. Усю гісторыю вытворчасці цэглы на Беларусі можна падзяліць на два перыяды. Першы (сярэдзіна XI—XII стст.) характарызуецца тонкай цэглай-плінфай, другі (XIII—XVIII стст.) — буйнапамернай (брусковай) цэглай. Будаўнікі XI—XII стст. працавалі з плінфай двух фарматаў і болей. Прычым адзін быў асноўным, а іншыя складалі 20—30% ад агульнай колькасці. Выраблялі плінфу ў драўляных формах з дном. Таму адна з пасце-лей была шурпатай і часам мела адбітак дошкі. На шурпаты бок накладвалі рошчыну, значыць, цэгла клалася роўнай паверхняй уніз¹¹. Гэтым, пэўна, дасягалася лепшае счэпленне цаглянаў. Сушылі цэглу перад абпалам пад адкрытым небам, іншы раз на траве. Абпальвалі ў спецыяльных печах — напольных ці зладжаных у схіле якога-небудзь пагорка, звычайна высокага берага ракі.

Буйнапамерная цэгла трапіла на Беларусь, верагодна, з Валыні ў другой палове XIII ст. Самы ранні вядомы нам помнік з такой цэглы — Камянецкая вежа.

Буйнапамерную, альбо брусковую, цэглу ў літаратуры часта называюць літоўскай. Гэты тэрмін, як павядамае С. Абрамаўскас, з'явіўся ў пісьмовых актах і дакументах XVI ст. Вялікага княства Літоўскага, якія пісалі на старабеларускай мове. Тады літоўскай называлі цэглу, што ішла на будаўніцтва замкаў. За межы княства тэрмін выйшаў у XVI—XVII стст. У Расіі пра літоўскую цэглу сталі пісаць з другой паловы XIX ст.

Вельмі адметная рыса гэтай цэглы — падоўжныя барозны на адным з яе шырокіх бакоў. З-за іх такую цэглу часта называюць «пальчаткай», бо спачатку барозны праводзіліся пальцамі па вільготнай гліне. Баразёначая цэгла акрамя Беларусі, Літвы і Украіны бытавала ў Паўночна-Усходняй Германіі, Польшчы і інш.

Тэхналогія яе вырабу і абпалу адрознівалася ад плінфаванай. Яе падрэзана выклаў польскі даследчык А. Вырбіш. Абпальвалі цэглу ў полі (прымітыўны, вясковы спосаб) альбо ў печах. У 1984 г. аўтарам падчас археалагічных даследаванняў Мірскага замка знойдзены рэшткі напольнай печы пачатку XVI ст., у якой абпальвалі цэглу для будаўніцтва замка.

Даследаванні паказалі, што цэгла-пальчатка спярша займела барозны ў выніку тэхналагічнай спецыфікі (у XIV ст. яны былі неглыбокія і зусім невыразныя), а потым асобныя арцелі цагельнікаў, шануючы традыцыі і дбаючы пра дадатковы эффект счэплення, свядома рабілі баразёначую цэглу¹².


На Беларусі і ў Літве, у адрозненне ад Польшчы, пальчатка існуе да канца XVIII ст. Напрыклад, ратуша ў Шклове збудавана ў 80-ыя гады таго ж стагоддзя з цэглы-пальчаткі. Пальчатка сустракаецца таксама ў муроўцы тагачасных помнікаў Украіны.

Хутчэй за ўсё, цэглу з роўнай паверхняй рабілі ў гарадах, дзе яна карысталася влікім попытам. Гарадскія цагельнікі ра-

Знак на плінфе. XII ст. Полацк. Раскопкі М. Каргера. Архіў ЛАІА.



Гродзенская Каложская царква. Плітка падлогі. XIII ст. (Паводле Ю. Ядкоўскага).



ней сталі дастасоўваць для яе апрацоўкі роўную дошчачку (ці калі-нікалі грабенчыты інструмент). Адбіткі пальцаў, асабліва на цэгле XVI—XVII стст., часта сведчаць пра вясковую, невялікую местачковую ці гарадскую вытворчасць для нейкай адной пабудовы. Заўважана, што большасць замкаў складзена з гэткай цэгля.

Вывучэнне беларускай буйнапамернай цэгля XIII—XVII ст. паказала, што яе фармат (асабліва таўшчыня) мяняўся не адначасова. Можна, аднак, прасачыць наступныя заканамернасці.

1) У замкавым будаўніцтве амаль заўсёды цэгла была большых памераў, чым у культавым і грамадзянскім. Павелічэнне фармату абумоўлівалася інтэнсіўнасцю вытворчасці цэгля, але пры гэтым якасць яе пагаршалася.

2) Поруч з цэглай-пальчаткай суіснавала цэгла з роўнай паверхняй.

3) У другой палове XVII ст. у беларускім дойлідстве пашыраецца тонкая цэгла, таўшчынёй ад 6,5 да 4,5 см. Цікава, што на паверхні магілёўскай цэгля барозны часта ідуць не паралельна бакавым граням, а наўкос. Знешнім выглядам і памерамі магілёўская цэгла вельмі нагадвае старажытную плінфу, што часам прыводзіла ў зман некаторых даследчыкаў¹³. Такая цэгла трапілася і ў раскопках Меціслава, Гродна, Мінска.

У XI—XVII стст. існавала яшчэ і профільная цэгла. Цэглу XII ст. часта называюць лекальнай плінфай. Яна ішла на выкладку скругленых кутоў вонкавых лапатак, парталаў, слупоў, паўкалонак і г. д.

З XIV па XVII стст. ужывалася буйнапамерная профільная цэгла. Узоры такой цэгля XIV—XVI стст. выяўлены падчас раскопак у Гродне, Навагрудку, Лідзе, Крэве, Віцебску. Гэта цэгла стрэлападобнай формы, прызначаная для выкладкі рэбраў нервюраў, а таксама цэгла іншых форм для аркатурных паясоў, паўкалонак, аконных праёмаў і іншых архітэктурных элементаў. Выраблялі профільную цэглу двума спосабамі — фармоўкай і складаннем. Так, усю профільную цэглу з Мірскага замка і Сырковіцкай царквы выразалі спачатку з сырцу, а потым абпальвалі.

Некаторая цэгла XI—XVI стст. мае на сваёй паверхні знакі (пукатыя выявы, малюнкi якіх былі выразаны ў драўляных

сценках формы), клеймы (выявы, удзіснутыя ў гліняную масу сырцу спецыяльным штампам) і меткі (выявы, нанесеныя на цэглу пальцам альбо нейкім вострым інструментам). Сімволіка разнастайных выяў у шэрагу выпадкаў звязана са спецыфікай цагельнай вытворчасці ў тую ці іншую эпоху, але сэнс клеймаў і знакаў, асабліва на плінфе, да сённяшняга часу не вытлумачаны. Большасць даследчыкаў лічыць іх знакамі майстроў-цагельнікаў, частка — знакамі заказчыкаў плінфы (пукатыя адбіткі).

На буйнапамернай цэгле знакі адсутнічаюць, а іх ролю выконваюць пераважна клеймы і меткі. Меткі зафіксаваны на цэгле з Гродзенскага і Лідскага замкаў, а клеймы (4 варыянты) — на цэгле з Мірскага замка. Пры аднолькавых знаках, клеймах, метках на цэгле з розных помнікаў можна гаварыць пра храналагічную блізкасць гэтых пабудоў.

ПЛІТКІ ПАДЛОГІ

Падлога — важны элемент інтэр'ера старажытных пабудоў. У драўляным жыллі яе рабілі глінабітнай або насцілалі з дошак. Роля падлогі ў такіх памяшканнях не выходзіла за межы функцыянальнага прызначэння. Са з'яўленнем на ўсходнеславянскіх землях мураваных пабудоў з Візантыі прыносяцца і новыя традыцыі насцілення падлогі. У заходніх княствах Кіеўскай Русі керамічныя пліткі сталі асноўным матэрыялам для пакрыцця падлогі. Яны вызначаліся рознымі памерамі і формамі.

Пры раскопках храма-пахавальні ў Полацку знойдзены квадратныя пліткі, а таксама маленькія трохкутныя і фігурныя — у форме дугаў рознай шырыні. Яны пакрытыя жоўтай, зялёнай і чорнай палівамі. Гэта пакуль адзіны на Беларусі храм, дзе нароўні з пліткамі для пакрыцця падлогі прымянялася тоўстае шкло — смальта. Яна ўяўляе сабой пласціны таўшчынёй ад 0,6 да 0,8 см — квадраты, трохкутнікі і палоскі¹⁴. Разнастайныя паліваныя пліткі для падлогі знойдзены пры вывучэнні полацкіх храмаў — па вуліцы Горкага і Спасаўскай царквы Ефрасінеўскага манастыра. Асаблівую цікавасць маюць пліткі з раскопак Верхняга замка ў Полацку. Пакрытыя

яны шэрай палівай з нанесенымі на яе каляровымі кружочкамі¹⁵. Бакі многіх вырабаў скошаныя, што дапамагала ім лепш трымацца на вапнавай рошчыне.

У другой палове XII ст. складалася своеасаблівая школа дойлідства ў старажытнай Гародні. Найбольш цікавая Ніжняя царква, дзе зберагліся фрагменты маёлікавай падлогі. Значным падабенствам да яе вызначалася падлога Прачысценскай царквы. Пліткі мацаваліся на падрыхтоўцы з вапнавай рошчыны, якая, у сваю чаргу, месцілася на глінянай падсыпцы. Асноўнай формай плітак у маёлікавым малюнку быў квадрат. З такіх плітак выкладалася падлога па ўсёй плошчы царкваў, акрамя падкупальнай прасторы, прытвора і, магчыма, алтарнай апсіды¹⁶. Жоўтыя, зялёныя і карычневые пліткі размяшчаліся ў шахматным парадку такім чынам, што колерныя дарожкі падыходзілі пад вуглом у 45° да восяў пабудовы. Варта зазначыць, што малыя квадраты ў Прачысценскай царкве (18×18 см) часам набіраліся з дзвюх трохкутных плітак. Тое самае назіраецца і ў Каложы. Паасобныя экзэмпляры плітак адшуканы ў Пінску, Друцку і Лагойску¹⁷. Як ні дзіўна, яны знаходзіліся па-за будаўнічымі комплексамі і большасць іх не мае слядоў рошчыны. Магчыма, яны клаліся ў драўляных храмах, на гліне. Квадратныя, трохкутныя і фігурныя пліткі, пакрытыя зялёнай, жоўтай, карычневай і блакітнай палівамі, выяўлены пры раскопках Барысаглебскай царквы ў Навагрудку. Некалькі кавалкаў жоўтых і зялёных паліваных плітак знойдзена і ў Тураве¹⁸. Да XIII ст. можна аднесці тоўстыя тэракатавыя пліткі з рэльефным арнамантам на паверхні з Каложскай царквы¹⁹.

У XIV—XV стст. адбываюцца карэнныя змены ў архітэктурным стылі на Беларусі — ідзе працэс станаўлення і развіцця готыкі. Пліткі цалкам знікаюць з інтэр'ераў. Падлогу ў гэты час насцілаюць з цэгла, нярэдка спецыяльнай — нязначнай таўшчыні.

З XVI ст. некаторыя падлогі ў інтэр'ерах мураваных пабудов зноў пачынаюць рабіць з керамічных плітак. Пераважная іх колькасць непаліваная. Парубежжам XVI—XVII стст. датуюцца фрагменты квадратных і шасцігранных, выцягнутых па дзвюх паралельных гранях плітак з Мірскага замка, якімі набіраліся два тыпы падлогі таўшчыняй 3 і 4 см. Ромбападобныя і квадратныя пліткі знайшлі археолагі пры вывучэнні пабудовы магілёўскага Мікольскага манастыра і жыллага будынка другой паловы XVII ст.

Як XVI, так і XVII ст. уласцівыя і паліваныя пліткі з зялёнай палівай засведчаны раскопкамі Г. В. Штыхава ў Лагойску, квадратныя паліваныя, а таксама шасцігранныя і ромбападобныя — навагрудскай Барысаглебскай царквы²⁰. Падчас раскопак у Гальшанскім замку (канец XVI — пачатак XVII стст.) высветлена, што тут былі разнастайныя паводле форм пліткі падлогі. Мудрагелістыя ўзоры ўтвараліся з тэракатавых зорка- і крыжападобных, прамавугольных плітак. Але найбольш каштоўныя фрагменты плітак з зялёнай і карычневай палівамі²¹. Есць таксама паліваныя пліткі XVII ст. з Мсціслава і Мінска.

Керамічныя падлогі шырока рабілі і ў перыяд барока. Пры гэтым істотны адрозненні ў параўнанні з перыядамі рэнесансу і маньерызму не акрэсліваюцца. На Беларусі былі распаўсюджаны пліткі прамавугольных і больш складаных форм²².

ЧАРАПІЦА (ДАХОУКА)

На Беларусі чарапіца вядома з XIV ст. Старадаўняя назва яе аж па XVIII ст. — дахоўка. Гэта быў адзін з самых трывалых, вогнестойкіх і даўгавечных матэрыялаў для даху. Пэўную ролю, асабліва ў познім сярэднявеччы, адыгрывала дахоўка і ў дэкаратыўным аздабленні манументальных будынкаў.

У канцы XIV — пачатку XV стст. яна была паўцыркульная, альбо жалобчатая, потым яе замяніла пляската (XV—XVII стст.) і хвалістая, альбо галандская (мяжа XVII—XVIII — пачатак XX стст.)²³. Каньковай дахоўкай на працягу ўсяго часу накрывалі ўсе скілы і самы верх стромкіх сярэднявечных дахаў. Часам яна ўпрыгожвалася геаметрычным арнамантам, зробленым да абпалу. Узоры такой дахоўкі XIV—XV стст. выявіла ў Навагрудку М. Малёўская²⁴.

Самыя раннія фрагменты дэкаратыўнай гатычнай дахоўкі першай паловы XVI ст. далі нам раскопкі ў Мірскім замку. Паўцыркульная, яна мела доўгі (да 8,5—9 см) выступ нахшталь птушынай галавы і мацавалася да кроквы вялікім цвіком. Паліванай цёмна-зялёнай дахоўкай накрываўся востры верх даху гатычнага будынка (напрыклад, касцёл у Ішкалді). Падобная дахоўка захавалася на касцёле св. Ганны ў Вільнюсе.

Дэкаратыўная дахоўка розных тыпаў выкарыстоўвалася і ў першай палове — сярэдзіне XVII ст. Пры рэстаўрацыі Брыгінскага касцёла ў Гродне адкрыты два тыпы чорнаглінаванай дахоўкі²⁵. Да першай паловы XVII ст. можна аднесці фрагмент жалобчатай каньковай дахоўкі, якая трапілася ў Мінску пры рэстаўрацыі Петрапаўлаўскай царквы. Шырокі край яе ўпрыгожаны палепам.

У XVI—XVII стст. асноўная частка дахоўкі была пляскатай. Ёю накрывалі дахі з вялікімі скіламі. Зберагліся старажытныя малюнк і ўзоры драўлянай пластыкі, на якіх добра відаць сістэма размяшчэння дахоўкі на высокіх будынках XVI—XVII стст. Пляскатая дахоўка накладвалася адна на адну, прычым крыць дах пачыналі знізу ўверх. На паверхні даху былі бачныя толькі паўкруглыя канцы даховак, што нагадвалі рыбіну луску. (Нездарма ў Польшчы пляскатая дахоўка завецца «карпювак», бо малюнак, які яна ўтварае, падобны на луску карпа). Найважнейшы элемент, паводле якога датуецца дахоўка, — форма мацавальнага выступу, якая мянялася адпаведна змене канструкцыі даху.

Акрамя звычайнай чырвонай, радзей задымленай дахоўкі ў XVII ст. выраблялі і паліваную, што пацвярджаюць археалагічныя знаходкі ў Каложскай царкве яшчэ ў XIX ст., і чарапічныя фрагменты, пакрытыя зялёнай альбо шэра-зялёнай палівай, што сабраны ў Магілёве, Мсціславе і Оршы. Зялёнай альбо карычнева-зялёнай дахоўкай была пакрыта і Барысаглебская царква ў Навагрудку²⁶. Прыгожыя дахі пад паліванай дахоўкай згадваюцца і ў пісьмовых крыніцах. Зрэдку дэкаратыўнай чарапіцай аздабляліся будынкi канца XIX — пачатку XX стст. у негатычным стылі.

¹ Раппопорт П. А. Полоцкое зодчество XII в. // Советская археология. 1980. № 3. С. 158.

² Вагласов С. Г., Трусов О. А. Историко-архитектурные исследования и реставрация Лидского замка // Вопросы архитектуры Литовской ССР. Т. VII (II). 1981. С. 29.

³ Narbut T. Pomniejsze pisma Historyczne szczególnie do Historii Litwy odnoszacye. Wilno, 1856. С. 195.

⁴ Грицкевич А. П. Частновладельческие города Белоруссии в XVI—XVIII вв. Мн., 1975. С. 86.

⁵ Сергачев С. А. Деревянная архитектура Белоруссии XVI—XIX вв. Мн., 1984. С. 17—18.

⁶ Историко-юридические материалы. Витебск, 1887. Вып. I. С. 66, 158; Там сама, 1878. Вып. 9. С. 127.

⁷ Кес Д. Стили мебели. Будапешт. 1979. С. 14.

⁸ Zwolinska K., Maliski Z. Mały słownik terminów plastycznych. Warszawa, 1974. S. 254, 391.

⁹ Квитницкая Е. Д. Малоизвестные сооружения Белоруссии конца XV—начала XVI вв. // Архитектурное наследство. 1967. Вып. 16. С. 9.

¹⁰ Баравы Р. В. Да гісторыі замка ў Смалыхах // Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. 1973. № 3. С. 19; Ходыко Т. В. Дворцовый комплекс в Ружанах // Строительство и архитектура Белоруссии. 1974. № 3. С. 39.

¹¹ Штыхов Г. В. Древнеполоцкое каменное зодчество // Белорусские древности. Мн., 1967. С. 267.

¹² Трусаў А. Вялікапамерная цэгла // Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. 1984. № 1. С. 34.

¹³ Трусаў А. А., Чарняўскі І. М., Кукуня В. Р. Архітэктурна-археалагічныя даследаванні гістарычнага цэнтра Магілёва // Весці АН БССР, серыя грамадскіх навук. 1963. № 5. С. 74—75.

¹⁴ Раппопорт П. А. Полоцкое зодчество XII в. // Советская археология. 1980. № 3. С. 148—149.

¹⁵ Штыхов Г. В. Древнеполоцкое каменное зодчество. Мал. 5:9.

¹⁶ Малевская М. В. К реконструкции майоликового пола Нижней церкви в Гродно // Культура древней Руси. М., 1966. С. 146; Чарняўскі І. М., Жаровіна Г. П. Нечаканае адкрыццё // Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. 1982. № 4. С. 36.

¹⁷ Равдина Т. В. Поливные керамические плитки из Пинска // Краткие сообщения Института археологии АН СССР. 1963. Вып. 96. С. 114; Алексеев Л. В. Раскопки в Друцке. Археологические открытия 1965 г. М., 1966. С. 169; Штыхов Г. В. Города Полоцкой земли. Мн., 1978. Мал. 38:11.

¹⁸ Архіў Ленінградскага аддзялення Інстытута археалогіі АН СССР. ф. 35, воп. 16, адз. зах. 88/1965. Дневник археологической экспедиции ЛОИА и ЛГУ 1965. С. 5—8, 23; Полубоярнинова М. Д. Раскопки древнего Турова (1961 г.) // Краткие сообщения Института археологии АН СССР. 1963. Вып. 96. С. 47.

¹⁹ Воронин Н. Н. Древнее Гродно. — Материалы и исследования по археологии СССР. № 41. М., 1954. С. 26. Мал. 50:1.

²⁰ Архіў Ленінградскага аддзялення Інстытута археалогіі АН СССР. ф. 35, воп. 1, адз. зах. 80/1965. С. 3.

²¹ Чарняўскі І. М. Замак у Гальшанах // Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. 1983. № 3. С. 42.

²² Трусаў А. А., Чарняўскі І. М. Керамічныя падлогі ў інтэр'ерах помнікаў дойлідства беларускага сярэднявечча // Помнікі культуры: Новыя адкрыцці. Мн., 1985. С. 192—193.

²³ Трусаў А. А. Беларуская чарапіца // Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. 1983. № 1. С. 30—32.

²⁴ Захоўваецца ў фондах Ноўгарадскага дзяржаўнага аб'яднанага музея-запаведніка.

²⁵ Трусов О. А. Белорусская черепица XIV—XVIII вв. // Советская археология. 1986. № 3. С. 189.

²⁶ Знойдзена падчас раскопак М. Каргера ў 1961—62 і 1964—65 гг. Захоўваецца ў фондах Ноўгарадскага дзяржаўнага аб'яднанага музея-запаведніка.